

Lenzolit Bauchemie GmbH

Am Bahndamm 6
19309 Lenzen

PRODUKTINFORMATION 03/05

Bitumen-Flexkleber+Dickbeschichtung 2-K

Anwendung

Lösungsmittel- und asbestfreie hochflexible 2-Komponenten Dickbeschichtung auf Kunststoff-Bitumenbasis. Hochflexibler Kleber für Styrodur-, Fina-X- und Perimate DI-Platten an Kelleraußenwänden, schwitzwassermindernd, trittschalldämmend, beständig gegen Alterung und Aggressivstoffe im Erdreich. Zur Ausbildung von Hohlkehlen, zur Zwischenabdichtung von Nassräumen, Balkonen, Terrassen und Fundamentplatten unter dem Erdreich. Direkt auf Mauerwerk und Beton auftragbar. Nach Durchtrocknung entsteht eine hochflexible Beschichtung, welche Setzrisse von mindestens 2,5 mm im Mauerwerk oder Beton überbrückt. Keine Wasserhinterläufigkeit wie bei Abdichtungen mit Folien oder Dichtungsbahnen.



Untergrund

Muss fest und staubfrei sein. Feuchte und trockene Untergründe sind geeignet, dürfen jedoch nicht mit anderen Teer- oder nicht bituminösen Anstrichen versehen werden. Bei vollfugigem Mauerwerk keine Putzschichten erforderlich. Als Voranstrich, Bitumen - Voranstrich verwenden.

Verarbeitung

Mit Bohrmaschine und Rührer im Flüssigkeitsbehälter anmischen. Flüssigkeit und Puder sind genau abgestimmt, bei Teilmengen das entsprechende Verhältnis beachten. Das Pulver wird in die Flüssigkeit eingerührt, bis eine homogene knollenfreie Masse entsteht. Verarbeitungszeit ca. 1 Stunde. Die Materialtemperatur darf beim Anmachen nicht unter +5°C liegen. Nicht auf gefrorene Untergründe auftragen, nicht unter +5°C verarbeiten. Frische Beschichtung vor Frost und Regen schützen (binnen 24 Std.).

Verbrauch

Bei Bodenfeuchtigkeit:	4 l/m ²
Bei nichtdrückendem Wasser:	5 l/m ²
Bei Drückwasser:	6 l/m ²

Lieferform

30 Liter Eimer

Technische Beratung

Bei kritischen Bedingungen unbedingt Beratung anfordern!
Telefon 038792-98621 Fax 038792-98619