

## Lenzolit Bauchemie GmbH

Am Bahndamm 6  
19309 Lenzen

### PRODUKTINFORMATION 10/04

# Dachdeckermörtel

**Werksgemischter Trockenmörtel auf Zementbasis nach DIN 1053, Mörtelgruppe II.**

#### Zusammensetzung

Genormte Bindemittel nach DIN 1164, getrocknete mineralische Zuschlagstoffe nach DIN 4226 mit ausgewählter Sieblinie, vergütet, deshalb leicht zu verarbeiten, kein Absetzen, gute Haftung, wetter-, frost- und UV- beständig, atmungsaktiv, wasserabweisend, durch hohes Wasserrückhaltevermögen kein Aufbrennen bei stark saugenden Ziegeln.

#### Anwendung

Spezialmörtel zum Verlegen und Verstreichen von First-, Grat- und Traufziegeln, ausbessern von Ortgängen, verstreichen von Pfannen, Querfugenverfüllung von Dachbrücken, Mönch- u. Nonnenziegeldeckung. Baustoffklasse A1-DIN 4102/1 nicht brennbar.

#### Vorbereitung

Untergrund muss fest, sauber, tragfähig, formstabil und frei von Trennmittel sein, absandende Untergründe mit Haftemulsion vorstreichen. Alte Farbanstriche aufrauen, ggf. entfernen.

#### Verarbeitung

Dachdeckermörtel (40 kg) mit ca. 6 l sauberem Wasser solange anmischen, bis eine homogene kellengerechte Konsistenz entsteht, binnen 2 Stunden verarbeiten.

#### Nachbehandlung

Die glattgestrichenen Fugen sind vor Schlagregen, Sonneneinstrahlung und Frost zu schützen, ggf. mit Folie abdecken und nachfeuchten.

#### Hinweis

Verarbeitbar von +5°C bis +30°C, nicht auf gefrorenem Untergrund verarbeiten. Bei unterschiedlichem Trocknungsverhalten können Farbabweichungen auftreten.

#### Verbrauch

40 kg Sack ergibt ca. 27 l Frischmörtel, reicht für ca. 20 Firstziegel, (abhängig von Art und Verlegung).

#### Technische Beratung

Bei kritischen Bedingungen unbedingt Beratung anfordern!  
Telefon 038792-98621 Fax 038792-98619