

Lenzolit Bauchemie GmbH

Am Bahndamm 6
19309 Lenzen

PRODUKTINFORMATION 03/05

FLEX-PERL-Fassadenfarbe

Flexibler Reinacrylat-Anstrich für Innen-, Außen- und Nassräume mit spezieller Mikrostruktur und wasser- und schmutzabweisendem Abperleffekt. Qualität nach EN 1062.

Zusammensetzung

Reinacrylat-Dispersion, Füllstoffe und Pigmente mit besonders ausgewählter Feinheit und Teilchenstruktur, sowie Hydrophobierungsmitteln auf Silikonbasis zur Erzielung des wasser- und schmutzabweisenden Effekts, darüber hinaus wird das Produkt fungizid ausgerüstet.

Anwendung

FLEX-PERL ist einsetzbar auf allen Arten von Putzen, Kalkstein, Ziegel, Kunstharz-, Silikon- und Silikatputzen, auf Altanstrichen und allen Arten von Mauerwerk. Geeignete Untergründe sind auch ebene Faserzement-, Zementspan- und Gipsplatten. Anstrichflächen in Regionen mit hoher Luftfeuchtigkeit, z.B. in Küsten- oder Gewässernähe sind aufgrund der besonderen Zusammensetzung lange Zeit vor Feuchtigkeits-, Pilz- oder Algenschäden geschützt.

Eigenschaften

Flexible Einstellung zur Verminderung von Rissbildung, durch den Abperleffekt ist der Anstrich besonders wasser- und schmutzabweisend, Schutz gegen Feuchtigkeit, Verschmutzung und hoher Schutz gegen Algen und Pilzbefall. FLEX-PERL ist leicht verarbeitbar, streich-, roll- und spritzfähig.

Verarbeitung

Untergründe müssen sauber, trocken, tragfähig und trennmittelfrei sein. Saugende, absandende Untergründe mit Lenzolit Tiefengrund vorgrundieren, Ausplatzungen und Unebenheiten mit Lenzolit Wand- und Betonspachtel vorspachteln. Neuer Putz muss trocken und ausgehärtet sein. Alte Putze, Sichtmauerwerke etc. müssen gereinigt, kleinere Putzschäden beseitigt werden. FLEX-PERL Fassadenfarbe kann durch Zugabe von max. 5 % Wasser verarbeitungsgerecht einstellt und durch Streichen, Rollen oder Spritzen gleichmäßig aufgetragen werden. Erst nach vollständiger Durchtrocknung sollte ein zweiter Anstrich erfolgen.

Hinweis

Frischen Anstrich vor Frost, Regen und starker Sonneneinstrahlung schützen, ggf. mit Folie abhängen, nicht auf gefrorenem Untergrund verarbeiten.

Technische Beratung

Bei kritischen Bedingungen unbedingt Beratung anfordern!
Telefon 038792-98621 Fax 038792-98619

Technische Kennwerte

Bindemittelbasis:	Silikon – Emulsion / Reinacrylat-Dispersion ca. 1,55 (g / cm ³)
Spez. Gewicht:	> 145°
Kontaktwinkel:	< 0,08 (kg / m ²)
Wasserdampf-Durchlässigkeit:	
Glanzgrad:	matt
Farbton:	weiß, abtönbar mit allen handelsüblichen Abtönfarben oder Lenzolit Oxidmineralfarbpulver
Überstreichbar:	Je nach Witterung sind zwei Anstriche an einem Tag möglich
Verdünnbarkeit:	max. 5 % mit Wasser
Verarb.-Temp.:	nicht unter +5°C, direkte Sonneneinwirkung vermeiden
Verbrauch:	ca. 200 – 400 ml je Anstrich
Lieferform:	5 Liter und 10 Liter Eimer
Lagerung:	frostfrei, fest verschlossen
Lagerzeit:	im original verschlossenen Gebinde ca. 12 Monate