

**Lenzolit Bauchemie GmbH**

Am Bahndamm 6  
19309 Lenzen

**PRODUKTINFORMATION**  
**03/05**

## **Flex-Reparaturmörtel**

### **Anwendungsbereiche**

Ausgleichsmörtel für Wand und Boden sowie zum Glätten, Ausbessern, Beschichten und Reparaturarbeiten an Flächen aus Beton, Zement-, Kalkputz, Mauerwerk und Gasbeton. Auch geeignet zum schnellen Verkleben von Dämmstoff- und Leichtbauplatten.

### **Mischung**

In einem sauberen Gefäß 1 RT Wasser mit 2,5 – 3 RT Pulver zu einem knotenfreien Mörtel anrühren.

### **Untergrund**

Untergründe können trocken oder feucht sein, müssen aber druck- und zugfest, schmutz- und trennmittelfrei (Öl, Fett) sein. Lose Stellen und Lackanstriche entfernen.

### **Verarbeitung**

Reparaturmörtel kann beliebig stark in einem Arbeitsgang aufgetragen werden. Über 5 mm Schichtdicke Mörtelpulver mit scharfkörnigem Sand (0 – 3 mm) strecken. Nach dem Austrocknen ist Schleifen, Glätten, Nachspachteln und Fügen möglich.

### **Verarbeitungszeit**

Bei Normaltemperatur ca. 30 Minuten.

### **Verarbeitungstemperatur**

Über +5°C.

### **Verbrauch**

Ca. 1 - 1,5 kg je m<sup>2</sup> bei 1 mm Schichtdicke.

### **Lagerung**

trocken, vor Nässe schützen.

### **Lieferform**

5 kg und 25 kg Sack

### **Technische Beratung**

Bei kritischen Bedingungen unbedingt Beratung anfordern!

Telefon 038792-98621 Fax 038792-98619