

Lenzolit Bauchemie GmbHAm Bahndamm 6
19309 Lenzen**PRODUKTINFORMATION**
01/05**Haftputz FF****Einlagiger Kalk-Zement-Haftputz zum Filzen.**
Für Fassaden und Feuchträume. Für außen und innen.**Anwendung**

- für außen und innen
- Filzputz mit Putzdicken von 5 mm bis 20 mm (ab 10 mm 2-lagig)
- für Wand- und Deckenflächen aus Beton und Mauerwerk
- in Feuchträumen geeignet
- als Unterputz für Wandbeschichtungen (Eidelputze, keramische Beläge oder Farbanstriche)
- als Feinputz aus ausreichend verfestigten Grundputzen auf Zementbasis
- auch für Fassaden (nicht für den Außen-Sockelbereich) und Balkonbrüstungen (mit entspr. Abdeckung)
- auch für Ausbesserungs- und Beiputzarbeiten

Eigenschaften

- filzfähig
- leicht zu verarbeiten
- hoher Haftverbund
- einfache Handverarbeitung
- mineralisch

Putzgrund

Der Putzgrund muss tragfähig, trocken, frei von Staub, Schalöl oder anderen Trennmitteln sein (ggf. reinigen bzw. lose Teile entfernen). Für leichte, hoch wärmedämmende Untergründe spezielle Leichtputze einsetzen. Flächen vor Aufbringen des Putzes vornässen. Bei glatten, hochverdichteten Betonflächen, Fertigeildecken und Wandelementen ist die Vorbehandlung mit Zementhaftbrücke erforderlich. Stark saugende Flächen (z.B. Porenbeton) mit Aufbrennsperre behandeln.

Verarbeitung

Trockenmörtel, zweckmäßigerweise in kleinen Portionen, in Wasser einstreuen und von Hand oder mit Quirl knollenfrei und konsistenzgerecht anmischen (40 kg mit ca. 9-10 Liter Wasser). Nach kurzer Quelldauer nochmals kräftig durchmischen. Auf saubere Gefäße und Werkzeuge achten. Die Zeit vom Beginn des Anmachens bis zum Filzen beträgt ca. 3-4 Stunden, je nach Witterung und Saugfähigkeit des Untergrundes. Von Hand mit Aufziehbrett oder Glätter (Stahltraufel) aufziehen. Die Putzdicke beträgt 5 mm bis 20 mm. Fläche mit Kartätsche oder Glätter (Stahltraufel) ebnen und zeitgerecht filzen. Bei Putzdicken über 10 mm zweilagig putzen, dabei erste Lage bzw. Mörtelgrundputz nach dem Abbinden, jedoch vor dem Erhärten, mit dem Putzkamm aufrauen. Putzflächen je nach Untergrund und Witterung ggf. nachnässen. Der frische Putz ist vor zu rascher Austrocknung und ungünstigen Witterungseinflüssen (Frost, Schlagregen, etc.) zu schützen. Geschlossene Räume nach dem Putzen ausreichend belüften. Verarbeitung nicht bei Luft- und Untergrundtemperaturen unter +5°C.

Lieferform

40 kg, 30 kg, 10 kg

Technische BeratungBei kritischen Bedingungen unbedingt Beratung anfordern!
Telefon 038792-98621 Fax 038792-98619