

Lenzolit Bauchemie GmbHAm Bahndamm 6
19309 Lenzen**PRODUKTINFORMATION**
03/05**Kombikontakt****Eigenschaften**

Die Haftbrücke verbessert die mechanische Haftung von Systemputzen, Maschinenputzgips, Haftputzgips, Fertigputzgips, Ansetzbinder, Haftputz und Zementputz für außen besonders auf glattem Beton und sorgt für gleichmäßige Festigkeit.

Verarbeitung

Der Untergrund muss sauber, trocken, frostfrei, tragfähig, frei von Trennmitteln und anderen Rückständen sein. Kombikontakt als Haftbrücke bis max. 1 : 1 je nach Untergrund mit Wasser versetzen und gut verühren. Danach wird die Masse satt und gleichmäßig mit einer mittelfeinen Lammfellrolle aufgetragen. Während der Verarbeitung ist Kombikontakt von Zeit zu Zeit aufzurühren. Kombikontakt trocknet schnell an. Nach dem Austrocknen werden die Systemputze maschinell oder von Hand aufgetragen. Kombikontakt nicht bei Temperaturen unter +5°C verarbeiten.

Trockenzeit

Abhängig von relativer Luftfeuchtigkeit und Temperatur.
Bei 20°C und 50% relativer Luftfeuchtigkeit ca. 4 Stunden.

Hinweis

Beim Versetzen mit Wasser muss der Verarbeiter die Mischung auf Eignung prüfen. Unbedingt ist auf die gleichmäßige Verteilung des Quarzsandes zu achten und ein Absetzen zu vermeiden.

Verbrauch

Ca. 0,3 l/m² - je nach Saugfähigkeit des Untergrundes.

Trocknungszeit

Ca. 3 Stunden, abhängig von der Witterung.

Lagerung

Frostfrei im geschlossenen Gebinde. Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.
Haltbar ca. 12 Monate.

Lieferform

5 l = 7kg Plastikeimer
15 l = 22kg Plastikeimer

Technische Beratung

Bei kritischen Bedingungen unbedingt Beratung anfordern!
Telefon 038792-98621 Fax 038792-98619