

Lenzolit Bauchemie GmbHAm Bahndamm 6
19309 Lenzen**PRODUKTINFORMATION**
03/05**Marmor- und Naturstein-Flexkleber**

weiß • frostsicher • flexibel

Anwendungsbereich

Marmor- und Naturstein-Flexkleber ist ein hydraulisch abbindender Klebemörtel zum Verkleben von keramischen Wand- und Bodenfliesen, Natursteinplatten, Mosaik, Riemchen im Dünn- und Mittelbettverfahren innen und außen. Marmor- und Naturstein-Flexkleber eignet sich auch zum Verkleben von Hartschaumplatten, Dämmstoff- und Leichtbauplatten und zum Mauern von Gasbeton Plansteinen innen und außen.

Untergründe

Fertigteile aus Schwer- und Leichtbeton, Gasbeton, planes Mauerwerk, Zement- und Kalkzementputz, Gipsputz, Gipskarton, Anhydrit- und Zementestrich, festverschraubte Spanplatten V 100.

Vorbereitung

Untergrund von Fett- und Ölresten befreien, Farbanstriche entfernen. Stark saugende, absandende gipsgebundene Untergründe, Spanplatten und kritische Untergründe mit Lenzolit Tiefengrund grundieren. Glatte Untergründe mit Lenzolit Kombikontakt vorgrundieren. Der Untergrund muss tragfähig, fest und sauber sein. Für feuchte Untergründe geeignet.

Verarbeitung

Marmor- und Naturstein-Flexkleber mit Wasser unter kräftigem Umrühren mischen bis ein homogener pastöser Klebemörtel entsteht. Kleber 10 Min. reifen lassen und nochmals kurz durchrühren. Nur soviel Kleber anmischen wie in 3 Stunden verarbeitet wird. Bei kritischen Untergründe wie Anhydrit-, Gussasphalt-, Heizestrich, wasserfeste Spanplatten empfehlen wir zur Erhöhung der Klebekraft und als Spannungsausgleich Elastikemulsion beizumischen. Fliesenkleber mit Glättkelle aufziehen und mit Zahnspatel durchkämmen. Nicht mehr Kleber auftragen als innerhalb von 20 Min. Fliesen eingelegt werden können. Zum Verarbeiten von Gasbeton, Kleber steifplastisch einstellen. Nicht unter +5°C und bei direkter Wärmeeinstrahlung verarbeiten. Frischen Belag 48 Stunden vor Regen, Sonne und Frost schützen.

Hinweis

Grundsätzlich ist durch Probe zu prüfen, ob nach Eindrücken der Fliese ins Kleberbett die Fliesenrückseite mit min. 75% Kleber bedeckt ist. Wenn nicht, muss eine größere Zahnung gewählt werden.

Verbrauchca. 2 – 3 kg/m²**Lieferform**

5 kg und 25 kg Säcke

Technische Beratung

Bei kritischen Bedingungen unbedingt Beratung anfordern!
Telefon 038792-98621 Fax 038792-98619