

Technisches Datenblatt

Münchner Edel-Reibputz 3 mm

Naturweißer, mineralischer Edelreibputz mit 3 mm Strukturkorn zur dekorativen Gestaltung von Innen- und Außenwandflächen oder Deckenflächen. Rustikale Ausführung, z.B. in Treppenhäusern, Fassaden, zwischen Holzbalken und Holzfachwerk. Nach Durchtrocknung ist der Putz frost-, witterungs- und uv-beständig, stoß- und kratzfest, wasserdampfdiffusionsfähig, nicht brennbar nach DIN 4102/A 1, abtönbar, maschinengängig.

Zusammensetzung:

Genormte Bindemittel nach DIN 1164 und 1060, mit weißem Marmorkorn, mit wasserabweisenden, verarbeitungsfördernden Additiven vergütet.

Untergrund und Vorbereitung:

Geeignete ebene Untergründe sind Beton, Porenbeton, Gipswandplatten, alle Arten von Grundputzen, Gipskarton-, Faserzement-, Gipsfaser- und Holzspanplatten. Untergründe müssen spannungs- und verformungsfrei sein, lose, salzgeschädigte, hohle Grundputze, sowie alte Farbanstriche müssen entfernt werden. Unebene Untergründe mit geeigneter Wandspachtelmasse ausgleichen. Absandende, starksaugende Untergründe mit Tiefengrund vorgrundieren, grundsätzlich sind alle Untergründe vor dem Putzauftrag mit pigmentiertem, haftkornhaltigem Putzhaftgrund (bei gefärbten Putzen, Putzhaftgrund in gleichem Farbton einfärben) zu grundieren.

Verarbeitung:

Sackinhalt 25 kg mit ca. 6-8 Liter sauberem Wasser solange mischen, bis eine homogene kellengerechte Konsistenz entsteht, beim Abtönen solange rühren, bis eine schlierenfreie Masse entsteht, mit Mauerkelle den Putz auf eine Glättkelle geben und von unten nach oben aufziehen, herabfallendes Material nur wenn es sauber ist wieder verwenden. Dann sofort den aufgezogenen Putz mit steil gestellter Glättkelle auf Kornstärke abziehen. Nach dem Abziehen sofort mit der Strukturierung beginnen, diese kann mit Kelle, Bürste, Pinsel, Rolle oder Kunststoffreibebrett binnen 20 Minuten erfolgen (offene Zeit). Um ein Antrocknen der Bindemittel zu vermeiden, Werkzeuge während der Strukturierung wiederholt abwaschen, zusammenhängende Putzfläche ohne Pause naß in naß arbeiten, damit keine später erkennbaren Ansätze entstehen, am besten Wand für Wand fertigstellen.

Wichtige Hinweise:

Nicht unter + 5°C oder auf gefrorenem Untergrund verarbeiten, frische Putzflächen vor Sonneneinstrahlung, Regen und Frost schützen, ggf. mit Folie abhängen. Falls Nachtfrost oder Regen binnen 24 Stunden erwartet wird darf nicht geputzt werden. Oberflächentrocknung binnen 24 Stunden, Durchtrocknung binnen 72 Stunden bei +20°C und 60% rF.

Farbabweichungen:

Da es sich um ein aus natürlichen Füllstoffen hergestelltes Produkt handelt, können geringe Farbabweichungen auftreten, der Untergrund und die Grundierung müssen einheitlich trocken sein, sonst können ebenfalls Ränder, Wolkenbildungen und Farbunterschiede entstehen, unebene Untergründe führen zu unterschiedlicher Kornstruktur. Zum Ausgleich evtl. auftretender Farbunterschiede empfehlen wir einen Egalisierungsanstrich auf Silikat- oder Siloxanbasis.

Verbrauch: ca. 3-4 kg/m², abhängig vom Untergrund und der Strukturierung

Technische Beratung: Telefon 038792-98621 Fax 038792-98619

Unbedingt bei kritischen Bedingungen Beratung anfordern!