

Lenzolit Bauchemie GmbHAm Bahndamm 6
19309 Lenzen**PRODUKTINFORMATION**
03/05**Öl-Schutzanstrich****Heizöldichter Schutzanstrich für Auffangwannen, Auffangräume.
Für Beschichtungen von Beton-, Putz- und Estrichflächen sowie Garagen.****Eigenschaften**

Lösungsmittelfreier Isolieranstrich auf Kunstharzdispersionsbasis für trockenen und vorübergehend feuchten Untergrund. Beständig gegen alle üblichen Heizöle und normale mechanische Beanspruchung. Der Anstrich ist nicht feuergefährlich.

Untergrund

Beton-, Putz- und Estrichflächen müssen tragfähig sowie frei von Rissen und Löchern (Nester) sein. Putz und Estrich müssen fest auf Unterlage haften. Die Oberfläche darf nicht mit der Stahlkelle geglättet, sondern muss mit dem Holzbrett abgerieben sein. Ein nachträgliches Pudern mit Zement ist nicht zulässig.

Verarbeitung

Öl-Schutzanstrich ist vor Gebrauch gründlich durchzurühren und im Streich-, Roll- oder Spritzverfahren aufzutragen. Es sind ein Voranstrich und zwei Deckanstriche für eine einwandfreie Isolierung erforderlich. Als Voranstrich wird Öl-Schutzanstrich 1:1 mit Wasser verdünnt aufgetragen. Nach völliger Durchtrocknung des Voranstriches (mindestens 8 Stunden) erfolgt der 1. Deckanstrich unverdünnt zur Kontrolle in einer anderen Farbe (Trockenzeit mind. 8 Std.). Der Auftrag muss jeweils reibfest (Fingeprobe, kein Abfärben) aufgetrocknet sein. Der 2. Deckanstrich wird ebenfalls unverdünnt, zur Kontrolle wieder im Farbton des Voranstriches ausgeführt. Die Trocken- und Durchhärtungszeit der gesamten Beschichtung ist abhängig von Luftfeuchte, Temperatur und Luftzirkulation und beträgt ca. 3-5 Tage. Eine Belastung durch Montagearbeiten ist jedoch erst nach einer Gesamttrocknungszeit von 10 Tagen zulässig.

Verbrauch

Mindestverbrauch des unverdünnten Materials für die Gesamtbeschichtung im nassen Zustand:

Grundieranstrich:	ca. 259 g/m ²
1. Deckanstrich:	ca. 500 g/m ²
2. Deckanstrich:	ca. 500 g/m ²

Lieferform

5 Liter Eimer

Farbe: grau und braun

Technische Beratung

Bei kritischen Bedingungen unbedingt Beratung anfordern!
Telefon 038792-98621 Fax 038792-98619