

Technisches Datenblatt

ÖLINEUM Holzkonservierung

(Carbolineum-Ersatz)

Tiefeindringender, naturbrauner Konservierungsanstrich für alle Hölzer im Außenbereich, naturbraun, milder Eigengeruch.

Zusammensetzung

Mineralische und pflanzliche Öle mit reduziertem Eigengeruch, lasierende Pigmente zur Hervorhebung der Holzmaserung und -struktur, leichtsiedende Lösungsmittel zur Verbesserung des Eindringverhaltens und zur Beschleunigung der Trocknung des Anstriches.

Anwendung

Zur Konservierung, Schutz und farblichen Gestaltung von allen Hölzern im Außenbereich, wie z.B. Jägerzäunen, Holzzäunen, Pfosten, Dach- und Frontverschälgungen, Scheunen, Schuppen, Baracken, Gatter, Pergolen, Holzstore, Palisaden, Maste und Reb- und Hopfenstöcke.

Eigenschaften

Lichtecht, hydrophobierend, deshalb wasserabweisend, nach dem Einziehen ist der Anstrich seidenmatt naturbraun-lasierend, Ölineum enthält keine Bindemittel und erhält die Atmungsfähigkeit des Holzes.

Beschaffenheit und Vorbereitung des Holzes

Geeignet auf allen festen, tragfähigen Altanstrichen, sofern diese das Eindringen des neuen Anstriches nicht behindern, im Zweifelsfall auf kleiner Fläche das Eindringverhalten des Holzes prüfen, dies gilt auch für neues Holz. Bestens geeignet für alle trockenen oder verwitterten Hölzer mit hohem Saugverhalten.

Nicht auf gefrorenem oder nassem Holz oder bei Temperaturen unter + 5°C verarbeiten, frischen Anstrich vor Regen schützen, ggf. mit Folie abhängen.

Verarbeitung

Ölineum unverdünnt mit Bürste, Pinsel oder Spritzpistole gleichmäßig auf das Holz auftragen, ausgetrocknete und verwitterte Hölzer ggf. zweimal streichen, der zweite Anstrich darf nur aufgebracht werden, wenn das Holz noch aufnahmefähig ist, das nicht einziehende Material trocknet nur sehr langsam und bei Regen besteht die Gefahr des Auswaschens. Werkzeuge nach Gebrauch mit Universalverdünnung oder Waschbenzin reinigen. Erdberührte Holzoberflächen müssen mit LENZOLIT Bitumen-Isolieranstrich gestrichen werden. Ölineum ist mit allen handelsüblichen Alt-Anstrichen verträglich.

Verbrauch

ca. 0,15-0,25 Liter/m² und Anstrich

Umwelt/Entsorgung

Reste nicht in die Kanalisation geben, ordnungsgemäße Entsorgung bei den örtlich zuständigen Sammelstellen durchführen, unter Angabe der EAK-Nr. 130601 für Ölmischungen.

Technische Daten

Farbe	naturbraun
Dichte bei + 15°C	0,87 kg/Liter
Flammpunkt	>62°C
VbF	A III
WGK	2 wassergefährdend
Gefahrensymbol	Xn gesundheitsschädlich

Lagerung

frostempfindlich, mind. 24 Monate lagerfähig, entfernt von Zündquellen in gut belüfteten Räumen lagern, Sicherheitsdatenblatt beachten

Gebinde 200 Liter, 30 Liter, 10 Liter, 5 Liter Stapelkanister

Technische Beratung 038792-98621 Fax 038792-98619

Ein Qualitätsprodukt der

LENZOLIT Bauchemie GmbH Am Bahndamm 6 D-19309 Lenzen