

Lenzolit Bauchemie GmbHAm Bahndamm 6
19309 Lenzen**PRODUKTINFORMATION**
01/05

Plansteinmörtel weiß

Dünnbettmörtel nach DIN 18156 mit Weißzement
Mörtelgruppe III nach DIN 1053**Zusammensetzung**

Werk-Trockenmörtel auf Zement-Basis zum Verkleben von glatten Steinen (Kalksandstein, Gasbeton) im konventionellen Klebverfahren, z.B. mit dem Mörtelschlitten; der trockene Fertigmörtel enthält Zusätze, die ihn besonders verarbeitungsfreundlich gestalten.

Anwendung

Aufgrund seiner guten Verarbeitbarkeit und seiner hohen Haftfähigkeit eignet sich Plansteinmörtel sehr gut zum Verkleben von glatten Mauersteinen im klassischen Verfahren. Der Einsatz von Weißzement lässt die Verwendung in fast allen Bereichen, vor allem auch für Sichtmauerwerk zu. Nach dem Aushärten erreicht das Mauerwerk eine hohe Festigkeit.

Verarbeitung

Ein Sack (25 kg) Plansteinmörtel mit ca. 6,5 Liter Wasser ergibt im Mischer ca. 21 Liter Frischmörtel, der sich entweder von Hand mit einer Zahnpachtel oder halbautomatisch mit einem Mörtelschlitten dünn auf die Steine auftragen lässt. Bitte beachten Sie, dass der Mörtel gut und homogen aufgemischt ist.

Verarbeitungszeit: 2 bis 3 Stunden**Verarbeitungstemperatur:** 5 bis 25 °C Untergrundtemperatur**Lieferform:** 25 kg Säcke
12,5 kg Säcke
5 kg Säcke**Technische Beratung**

Bei kritischen Bedingungen unbedingt Beratung anfordern!
Telefon 038792-98621 Fax 038792-98619