

Lenzolit Bauchemie GmbH

Am Bahndamm 6
19309 Lenzen

Produktinformation

PUTZPROFIL-SCHNELLMÖRTEL

nach DIN 18557

Lenzolit Putzprofil-Schnellmörtel ist ein schnell erhärtender, chloridfreier Mörtel zum Ansetzen von Putzprofilen und Panzereckwinkeln.

Eigenschaften

Nach Anteigen mit Wasser entsteht ein geschmeidiger, gut verarbeitbarer Mörtel mit guter Haftung auf mineralischen Untergründen und metallischen Flächen. Durch seine schnelle Erhärtung und seine hohe Verbundhaftung von Untergrund zum Metall ist er ideal zum Ansetzen und Justieren von Putzprofilen und Eckschutzschienen.

Nach ausreichender Erhärtung ist der Lenzolit Putzprofil-Schnellmörtel wasser- und frostbeständig. Festigkeit entsprechend P III nach DIN 18550.

Anwendung

Lenzolit Putzprofil-Schnellmörtel dient zum Anbringen und Justieren von Putzprofilen sowie Eckschutzprofilen im Lenzotherm-Wärmedämm-System.

Untergrundvorbereitung

Alle Untergründe müssen tragfähig, eben, sauber und frei von haftmindernden Rückständen sein.

NICHT AUF GIPSHALTIGEN PUTZEN VERWENDEN!

Verarbeitung

1 Raumteil Wasser in einem sauberen Gefäß vorgeben und dann ca. 3 Raumteile Lenzolit Putzprofil-Schnellmörtel mit einem Elektroquill intensiv daruntermischen bis die gewünschte Konsistenz erreicht ist.

Wasserbedarf pro kg Trockenmörtel ca. 0,25 - 0,3 l.

Die Verarbeitung des Lenzolit Putzprofil-Schnellmörtels kann nach dem Anmachen sofort beginnen.

Die Verarbeitungszeit beträgt ca. 30 min, abhängig von der Umgebungs- und Wassertemperatur.

Daher nur so viel Mörtel anmischen, welcher in dieser Zeit verarbeitet werden kann.

Die Putzprofile oder Eckschutzschienen sind in einem Abstand von ca. 30 cm mit dem Schnellmörtel am Untergrund zu fixieren.

Verbrauch

1 kg Trockenmörtel ergibt ca. 0,6 l Frischmörtel.

Mit einem 25 kg Gebinde lassen sich ca. 25 - 30 lfm Profile befestigen.

Verarbeitungstemperatur

Die Verarbeitungstemperatur darf die vorgegebenen Mindesttemperaturen weder über- noch unterschreiten. + 5° C bis + 30° C / Objekt-, Material- und Lufttemperatur.

Frisch angesetzte Profile sind vor Frost, Regen und direkter Sonneneinstrahlung zu schützen.

Um so höher die Außentemperatur und die das Anmachwassers ist, um so schneller ist die Abbindezeit des Putzprofil-Schnellmörtels.

Reinigung der Werkzeuge

Im frischen Zustand mit Wasser, im festen Zustand nur mechanisch entfernbar.

Lieferform / Verpackung / Farbe

25 kg Papiersäcke mit Folieneinlage

42 Stück/Palette

Lieferbar in der Farbe „Zementgrau“.



