

Lenzolit Bauchemie GmbH

Am Bahndamm 6
19309 Lenzen

PRODUKTINFORMATION 9/04

SANIERPUTZ WTA

Werksgemischter Trockenmörtel auf Trasszementbasis der Mörtelgruppe P II nach DIN 18550

Zusammensetzung:

Sanierputz WTA entspricht den Anforderungen der WTA-Richtlinien auf der Basis mineralischer Bindemittel mit Trass und Sand nach DIN 1164 und 4226 sowie Zusätzen zur Erzielung besonderer bauphysikalischer Eigenschaften.

Anwendung:

Sanierputz WTA ist ein porenhydrophober Entfeuchtungsputz für die Sanierung von Putzflächen bei aufsteigender Mauerwerksfeuchtigkeit (Altbauen, Kellern, historischen Gebäuden) für Innen und Außen sowie als Putz auf Wandflächen mit starker Feuchtigkeitsbelastung, z.B. Waschküchen, Saunen, Nassräume aller Art.

Vorbereitung:

Vorhandenen Putz ca. 60-80 mm über die Feuchtigkeitsgrenze abschlagen, mürbe Mauerwerksfugen ca. 2-3 cm tief auskratzen und schadhafte Steine ersetzen. Abschließend das Mauerwerk z.B. mit Druckluft und Stahlbesen gründlich reinigen und abtrocknen lassen.

Verarbeitung:

Die Verarbeitung erfolgt zweckmäßig in 2 Lagen. Bei feuchtigkeitsbelastetem Mauerwerk wird die erste Lage Sanierputz mindestens 10 mm dick aufgetragen. Bei nitratbelastetem Mauerwerk oder bei starker Salzbelastung ist als besondere Schutzfunktionslage eine Mindestauftragsdicke von 15 mm erforderlich. Vor Auftrag der zweiten Putzlage sind evtl. noch durchgeschlagene Salze zu

entfernen. Die Gesamtputzdicke soll mindestens 2 cm (bei notwendiger Schutzfunktionslage 2,5 cm) betragen. Größere Putzdicken erfordern eine mehrlagige Verarbeitung und entsprechende Standzeiten, wobei eine Putzstärke von 1 cm auch bei der letzten Lage nicht unterschritten werden darf.

Nachbehandlung:

Frisches Putzwerk ist vor Schlagregen, Frost und Sonneneinstrahlung zu schützen, ggf. mit Folie abhängen oder nachnässen.

Hinweis:

Verarbeitungstemperaturen von +5°C bis +30°C, nicht auf gefrorenem Untergrund oder bei Regen verarbeiten.

Verbrauch:

30 kg Sanierputz WTA ergeben, mit ca. 8 Liter sauberem Wasser angemischt, ca. 32 Liter Nassmörtel.

Lagerung:

Lagerzeit bis zu 6 Monaten

Technische Beratung:

Bei kritischen Bedingungen unbedingt Beratung anfordern!
Telefon 038792-98621 Fax 038792-98619

Abfallschlüssel-Nr.: 31607