

**Lenzolit Bauchemie GmbH**Am Bahndamm 6  
19309 Lenzen**PRODUKTINFORMATION**

03/06

**Silo- und Stallanstrich****Einsatzgebiet**

Für Innen und Außen in Silos, Stall, Wohn- und Vorratsgebäuden auf Beton, Mauerwerk, Eternit, Holz, Wand und Boden.

**Eigenschaften**

Umweltfreundlicher Anstrich auf Kunststoffbasis, schlagregenfest, wasserdampfdiffusionsfähig u. alkalifest. Besitzt ein gutes Deckvermögen, ist zähelastisch u. hoch haftfest. Bei Verwendung als Innenschutzanstrich für Futtersilos muss der Anstrich jährl. ausgebessert werden.

**Untergrund**

Der Untergrund muss tragfähig, sauber und trocken sein. Festhaftende Silo-, Dispersions-, Bitumen-, Kunststoff- oder Lackfarben müssen nicht entfernt werden. Kalk, krebende Anstriche, Leimfarben und alle losen Teile müssen entfernt werden. Sandenden Putz total entfernen; glatte, dichte Betonflächen leicht anrauen, z.B. durch Absäuren mit verdünnter Salzsäure oder durch Sandstrahlen, danach gründlich abwaschen und trocknen lassen.

Beschädigungen des Verputzes, des Mauerwerks, Risse und Löcher müssen vor dem 1. Anstrich ausgebessert werden. Vor allem ist auf zementschleier-, staub- und auf schalöfrefreie Oberflächen zu achten, die auch keine Chemikalien und andere Zusatzstoffe enthalten dürfen. Bei Neubauten darauf achten, dass die Abbindezeit für Beton von 4 Wochen eingehalten wird. Unbedingt Betonnachbehandlung durchführen!

**Verarbeitung**

Gründlich aufrühren, kann mit Wasser (5%) auf Streich- oder Spritzkonsistenz verdünnt werden. Um eine ausreichende Schichtstärke zu erreichen, sind bei Erstanwendung 3 Anstriche erforderlich:

- Grundieren -> Tiefgrund unverdünnt verwenden.
- Deckanstrich -> 2x Silo- u. Stallanstrich unverdünnt bzw. mit max. 5% Wasser verdünnt streichen, walzen oder spritzen.
- Bei Fahrsilos die Bodenplatte gründlich mit Bitumen-Silolack streichen.

**Verarbeitungstemperatur**

Bei trockener, nicht feuchter Witterung verarbeiten. Die Bodentemperatur darf +10°C nicht unterschreiten.

**Trocknung**

Bei Temperaturen +20°C und 60% r.L. nach 1 – 3 Stunden handtrocken. Frischen Anstrich 48 Stunden vor Regen und Frost schützen, ggf. mit Folie abdecken. Bei Verwendung als Siloanstrich ist vor dem Stillieren eine Zeitspanne von mind. 14 Tagen zur Nachhärtung des Anstrichs unbedingt erforderlich.

**Verbrauch**Je nach Untergrund ca. 0,2 - 0,3 l/m<sup>2</sup> und Anstrich.**Farbton**

lindgrün

**Lieferform**

5 Liter, 10 Liter und 30 Liter

**Technische Beratung**

Bei kritischen Bedingungen unbedingt Beratung anfordern!

Telefon 038792-98621 Fax 038792-98619