

lenzolit

Tempoflex Fliesenschnellkleber

Werksgemischter schnellhärtender Fliesenkleber auf Zement basis nach DIN 18156M, Baustoffklasse A1 - DiN 4102 nicht brennbar.

Zusammensetzung

Genormte Bindemittel nach DIN 1164, getrocknete Zuschlagstoffe nach DIN 4226 mit ausgewählter Sieblinie. Vergütet mit Kunststoffzusätzen zur Verbesserung des Wasserrückhaltevermögens, standfest, schnellhärtend, belastbar nach 2 Stunden.

Anwendung

Schnellfliesenkleber für Innen-, Außen- und Naßraumbereich, zum Verlegen von keramischen Wand- und Bodenbelägen z.B. Fliesen, Platten, Mosaik, Spaltplatten, Klinker, Riemchen, Natursteinen und Betonwerksteinen. Zum vollflächigen Verlegen von Styropor und Kork. Geeignet für zeitersparende Arbeiten in Verkaufsräumen, Treppenhäusern und öffentlichen Gebäuden, oder für den normalen Gebrauch in Erwartung einer Schlechtwetterperiode oder Frost.

Vorbereitung

Untergründe müssen fest, sauber, tragfähig und trennmittelfrei sein. Geeignete Untergründe sind z.B. Beton, Leichtbeton, Gasbeton, Verputz aller Art, Zementestrich, besandete Gußasphaltestriche, Gipskartonplatten, Gipsdielen, Anhydrit-Fließestriche, Unebenheiten können mit Schnellkleber ausgeglichen werden, stark saugende, absandende Untergründe mit Lenzolit-Tiefengrund und glatte Untergründe mit Lenzolit-Kombikontakt vorgrundieren. Gipsuntergründe generell vorgrundieren. Balkone und Terrassen müssen mind. 2% Gefälle aufweisen.

Verarbeitung

Schnellkleber (25 kg) mit ca. 5-6 l sauberem Wasser solange anmischen, bis eine homogene sämige-standfeste Konsistenz entsteht. Nur soviel Kleber anmischen wie binnen 30 Minuten verarbeitet werden kann. Abbindenden Kleber nicht wieder aufrühren. Kleber mit Glättkelle gleichmäßig auf den Untergrund auftragen und mit Zahnpachtel abkämmen. Die zu verlegenden Fliesen satt in das Kleberbett einschieben und anklopfen, durch Abnahme einer Fliese Prüfen, ob mind. 65 % der Fliesenrückseite mit Kleber benetzt ist, ggf. grobere Zahnung wählen. Nach Verlegung sofort die Fugen sauber auskratzen. Bodenfliesen können frühestens nach 2 Stunden bei entsprechenden Lastverteilungsmaßnahmen begangen werden. Nach 2 Stunden kann bereits verfugt werden, der Belag kann nach 2 Tagen normal belastet werden, höhere Beanspruchung und gewerbliche Nutzung ist nach 28 Tagen möglich.

Nachbehandlung

Frische Plattierung vor Frost. Regen und Sonne schützen, ggf. mit Folie abdecken.

Hinweis

Verarbeitbar von +5° C bis +30° C, nicht auf gefrorenem Untergrund verarbeiten. Fliesen einlegen bevor sich eine Haut auf dem Kleberbett bildet, deshalb nur kleine Flächen auftragen. Fußbodenheizung erst nach 6 Wochen stufenweise anheizen.

Verbrauch

25 kg reichen für ca. 8-10 m² (Grobkeramik) und ca. 12-15 m² (Feinkeramik).

Technische Beratung

Telefon: 038792 98621 Fax: 038792 98619

Abfallschlüsselnummer 31607



25 kg netto

Lenzolit Bauchemie GmbH
Qualitätsbaustoffe seit 1990
Am Bahndamm 6
19309 Lenzen