

Lenzolit Bauchemie GmbHAm Bahndamm 6
19309 Lenzen**PRODUKTINFORMATION**
01/05**Wand- und Deckenfarbe****Hochdeckende Wand- und Deckenfarbe für innen**
waschfest**Zusammensetzung**

Die Wandfarbe trocknet weiß und gleichmäßig matt auf, ist waschbeständig und besitzt eine hohe Deckkraft. Neben ihrer sehr hohen Deckkraft zeichnet sie sich vor allem durch leichte Verarbeitbarkeit aus. Der aufgetrocknete Anstrichfilm ist atmungsaktiv und spannungsarm. Damit eignet sich die Wand- und Deckenfarbe für fast alle Anstricharbeiten im Innenbereich.

Verwendung

Wand- und Deckenfarbe wird im Innenbereich zum Streichen, Spritzen und Rollen von Wandflächen aller Art verwendet.

Verarbeitung

Der Untergrund muss sauber, trocken, fettfrei und tragfähig sein; alte, schlecht haftende Anstriche müssen entfernt werden. Frische Grundputzflächen müssen mindestens 10 Tage alt und trocken sein, sandende Putze trocken abbürsten, mit Wasser Nachwaschen und trocknen lassen. Frische Betonflächen müssen fluatiert werden. Stark saugende bzw. alte, kreibende Untergründe müssen mit **Lenzolit Tiefengrund** grundiert werden, um gleichmäßiges Auftrocknen und optimale Haftung der Farbe zu gewährleisten. Mit Tiefengrund darf kein Film auf der Wandfläche zurückbleiben. Auf die grundierte Fläche wird der Anstrich, der, wenn nötig, mit ca. 5% Wasser verdünnt werden kann, nach vorhergehendem, gründlichem Aufquirlen, durch Rollen, Streichen oder Spritzen, ein- oder zweimalig aufgebracht. Der Anstrich ist, je nach Witterung, frühestens nach 6 Stunden überstreichbar.

Verarbeitungstemperatur: 5 bis 25 °C Untergrundtemperatur**Trockenzeit:** min. 12 Stunden (abhängig von Temperatur und Luftfeuchtigkeit)**Lieferform:** Eimer mit 10 Liter, 5 Liter und 2,5 Liter Inhalt**Technische Beratung**

Bei kritischen Bedingungen unbedingt Beratung anfordern!
Telefon 038792-98621 Fax 038792-98619